⑲ 日本園特許庁(JP)

⑪実用新案出願公開

⑫ 公開実用新案公報 (U)

昭63-77200

@Int_Cl_*

識別記号

庁内整理番号

❷公開 昭和63年(1988)5月23日

F 17 C 1/00

Z-8711-3E

審査請求 未請求 (全 頁)

❷考案の名称

高圧ガスボンベ

②実 顧 昭61-171423

愛出 顧 昭61(1986)11月10日

创考案。者、松村、正、雄士 切出、朋、人、株式会社石井铁工所

神奈川県横浜市戸塚区中田町1785-22

東京都中央区銀座4-2-11

明細書

- 考案の名称
 高圧ガスボンベ
- 2. 実用新案登録請求の範囲
 - 1) 圧縮ガスを充填する高圧ガスボンベにおいて、 小径筒体のガス取出口を有する鋼製材で形成した 頭部(1)と底面部(8)を有する鋼製材で形成した有 底筒体の底部(3)を、鋼製の薄肉筒体と合成樹脂材 の筒体の組合せで成る胴部(2)で一体に連接して形 成したことを特長とする高圧ガスボンベ。
 - 2) 胴部(2)を薄肉筒体状のシールメタル(10)の端部を頭部(1)の円筒状の頭端部(6)の内周面と、底部(3)の円筒状の底端部(7)の内周面に接着剤で接合すると共に、炭素繊維重層壁の筒体状の筒体部(11)をシールメタル(10)の外周面に接着剤で接合して設け、頭部(1)と胴部(2)の接合部および胴部(2)と底部(3)の接合部を鋼製材で形成して短長筒体の筒体リング(12)を被嵌して接着剤で固定して形成した

-1 - 1249



実用新案登録請求の範囲第1項記載の高圧ガスボンベ。

3. 考案の詳細な説明

(産業上の利用分野)

この考案は、酸素や窒素等の髙圧ガスや液化ガス を充塡するガスボンベに関するものである。

(従来の技術)

酸素、窒素、水素、アルゴン等の圧縮ガス或は二酸化炭素等の高圧ガスを充塡するのに使われるガスボンベは「維目無鋼製容器」が原則で、鋼の深しばり出しで一体形に形成されている。

また、液化石油ガスカ或は溶解アセチレンガス等 は鋼を溶接して一体形の溶接容器に形成したガス ボンベに充塡されている。

いずれも鋼製であることが必要で、鋳鉄は使用されていない。

また各部の寸法や形状は日本工業規格(JIS・B8241) で規定されており、容器の詳細は容器保安規則で 規定されている。



(考案が解決しようとする問題点)

従来型のガスボンベはガス容器としての耐圧強度 を重要視して鋼製であることを規定しているため、 実用に供されているガスボンベは充塡されるガス の重量に比して容器の重量が極めて大きく、ガス ボンベの運搬時に取扱者が腰痛を起こす等労働災 害の一因となっていた。

またガスボンベの重量が大きいことがガスボンベ の安全な取扱いに結びつかない問題点も存在する。

(問題点を解決するための手段)

この考案においては簡状の壁肉部と当該簡状の壁肉部を小径の簡体に形成したガス取出口を一体に形成した頭部と、当該頭部の簡状の壁肉と連接する簡状の胴部と、当該胴部と連接する簡状の壁肉部と一体に連接して有底部を形成する底部を設けてガスボンベを形成し、筒がおいる底部を鋼製材で一体に形成し、頭部とい底部を一体に結接し、耐圧強度を従来例の鋼製ボンベに劣らないように形成して上述の問題

点を解決した軽量な髙圧ボンベを提供することを 目的とするものである。

(実施例)

この考案を図示の実施例に基づいて詳細に説明す る。

第1図はこの考案に係る高圧ガスボンペの断面図 である。

図中(1)は頭部、(2)は胴部、(3)は底部である。

頭部(1)は鋼製材料を小径の筒状に形成したガス取出口(4)と当該ガス取出口(4)に連接して半径方向外側に向いて直径を伸延する湾曲面に形成した肩部(5)とこの肩部(5)に連接する同一直径の筒状体に形成した頭端部(6)を一体に絞り出して形成する。この場合頭端部(6)における軸線に平行する壁肉部長さは、後述する胴部(2)との結合代が充分得られる長さに形成する。

底部(3)は、頭部(1)の頭端部(6)と同一径に形成した底端部(7)と当該底端部(7)に連接して底面部(8)を弧状の湾曲面で形成した隅部(9)で連接して一体に形成する。



3

胴部(2)は、頭端部(6)の内径寸法を外径寸法とする薄肉筒体状のシールメタル(10)の端部を、頭部(1)の頭端部(6)と底部(3)の底端部(7)の内周面に重合させて接着剤で接合して設け、さらに頭端部(6)の端面と底端部(7)の端面に当接する端面と、シールメタル(10)の外周面と接する内周面を有する炭素繊維重層壁の筒体部(11)を接着剤で接着して設け、さらに頭端部(6)と筒体部(11)の当接面の外周面と筒体部(11)と底端部(7)の当接面の外周面に鋼製の筒体リング(12)を被嵌して接着して固定して設ける。

この場合筒体リング(12)と頭端部(6)および底端部(7)はわずかな締代を有して嵌合させるように形成する。

この場合、筒体部(11)は、シールメタル(10)の外周 面に巾板状つまり帯状の炭素繊維を巻きつけ、軸 方向に隙間のないように糊着して一重の筒体を形 成し、更に当該一重の筒体上に、帯状の炭素繊維 を重複して幾重にも巻付け、軸方向に隙間のない ように糊着して形成するか、或はシールメタル(10)

- 5 - 1253

と同一の外径を有する別の簡体に帯状の炭素繊維を軸方向に隙間のないように幾重にも巻きつけて、 糊着し、その後、簡体を外して炭素繊維のみから なる重層壁を有する簡体部(11)を形成してもよい。

(作用)

この考案に係わる髙圧ガスボンベでは、容器内の 封圧性は、シールメタルが司どる。

つまりシールメタルと頭端部(6)およびシールメタルと底端部(7)の接合面で封圧し、高圧ガスボンベの耐圧性は炭素繊維重層壁の筒体部(11)と筒体リング(12)が受持つ。

さらに胴部がシールメタル(10)および筒体部(11) と筒体リング(12)に置き代るので高圧ガスボンベ の重量は、従来の鋼製高圧ガスボンベに比して 4 分の1弱に軽減される。

(効果)

この考案によれば、商圧ガスボンベの重量の大部分をしめる胴部を合成樹脂材を併用して形成したので、高圧ガスボンベ単位の重量を従来の鋼製高圧ガスボンベに比して4分の1弱に軽減すること



例えば従来の窒素ガスを充塡して販売する場合に 使用する高圧ガスボンベが約60キログラムであ るが、この考案に係る高圧ガスボンベでは同一長 さ同一径のもので約15キログラムとなり約4分 の1に軽減されるのである。

またシールメタルと炭素繊維重層壁の筒体部と補 強用筒体リングを使用して形成したものでは、ガ スの封圧力はシールメタルが負担し、耐圧強度は 筒体部と筒体リングが負担するので鋼製材を使用 するシールメタル重量を著しく軽減することがで きる。

また解体分割の必要があれば接合部から解体することも可能である。

また製作が簡単となり、大量に生産することが容易になるので、運搬取扱いが簡便でかつ、廉価である高圧ガスボンベの提供が可能となる。

37


4. 図面の簡単な説明

第1図はこの考案に係る商圧ガスボンベの断面図である。

(1)	 頭	•	碚
(2)	 胴		部
(3)	 底		帤
(6)	 頭	端	部
(7)	 底	端	符
(10)	 シー	ルメタ	ル
(11)	 简	体	帤
(12)	 筒 体	・リン	グ

実用新案登録出願人 株式会社 石 井 鐵 工 所





実用新案登録出原人 株式会社 石 井 鎰 工 所

1257



実関 63 - 77200 ·